# **PRIMO PLUS**























# Stroykaopt.ru

#### ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ПО РФ СТАНДАРТ **PRIMO PLUS** Физико-механические характеристики Общий вес, кг/м<sup>2</sup> ΓΟCT 11529 3,2 ΓΟCT 11529 2 Общая толщина, мм **FOCT 11529** 23 Стандартная длина рулона, м Ширина, м ΓΟCT 11529 2 Эксплуатационные характеристики PUR Дополнительный защитный слой Класс ISO 10874 34-43 Тип покрытия по содержанию связующего ISO 10581 Тип I Истираемость, мкм, не более ΓΟCT 11529 110 Абсолютная остаточная деформация, мм, **ΓΟCT 11529** 0,1 не более Изменение линейных размеров, %, ΓΟCT 11529 0,4 не более Электростатические характеристики, кВ, EN 1815 2 не более Удельное поверхностное электрическое ΓΟCT 11529/ 5\*10<sup>15</sup> сопротивление, Ом, не более **FOCT 6433.2** EN 13893 ≥ 0,3 Сопротивление скольжению DIN 51130 R9 Возможность использовать с системой max 27°C теплых полов ISO 26987/ Устойчивость к воздействию химических хорошая **ΓΟCT 12020** соединений Устойчивость к воздействию ножек высокая ISO 16581 мебели и каблуков устойчивость Устойчивость к воздействию роликовых без ISO 4918 кресел повреждений МУ 2.1.2.1829-04 не способствует Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов развитию

Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической	обязательный	да

Ф3-123

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett

### **PRIMO PLUS**

#### Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Оптимальное соотношение ценакачество
- Самая популярная коллекция в России

## Обработка поверхности



#### Экологичность и безопасность









#### Логистическая информация



Длина рулона 23м

# Общая информация















#### Направление укладки



Пожарные характеристики Класс пожарной опасности

экспертизы Форма поставки KM2

Рулон